

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 9 月 12 日 (12.09.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/075386 A1

(51) 国際特許分類⁷: H01M 8/02, 8/10, H01B 1/06

(21) 国際出願番号: PCT/JP03/02631

(22) 国際出願日: 2003 年 3 月 6 日 (06.03.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-061916 2002 年 3 月 7 日 (07.03.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 科学技術
振興事業団 (JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY
CORPORATION) [JP/JP]; 〒332-0012 埼玉県 川口市
本町 4 丁目 1 番 8 号 Saitama (JP). 日東電工株式会
社 (NITTO DENKO CORPORATION) [JP/JP]; 〒567-
8680 大阪府 茨木市 下穂積 1 丁目 1 番 2 号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山口 猛央 (YAM-
AGUCHI, Takeo) [JP/JP]; 〒216-0005 神奈川県 川崎市

宮前区土橋 3-1 5-2 Kanagawa (JP). 山本 一成 (YA-
MAMOTO, Kazushige) [JP/JP]; 〒567-8680 大阪府 茨
木市 下穂積 1-1-2 日東電工株式会社内 Osaka (JP).
中尾 真一 (NAKAO, Shin-ichi) [JP/JP]; 〒175-0093 東京
都 板橋区 赤塚新町 3-3 2-5-3 0 3 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 井波 実 (INAMI, Minoru); 〒102-0093 東京都
千代田区 平河町 2 丁目 3 番 1 1 号 花菱イマス平河
町ビル 4 階 成瀬・稲葉・井波特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, JP, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

— 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受
領の際には再公開される。

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ELECTROLYTE FILM AND SOLID POLYMER FUEL CELL USING THE SAME

(54) 発明の名称: 電解質膜及びそれを用いた固体高分子型燃料電池

(57) Abstract: An electrolyte film having a porous base material having pores filled with a first polymer capable of conducting a proton, wherein the porous base material comprises i) at least one second polymer selected from the group consisting of polyolefins and ii) a third polymer having a double bond in the polymer, and contains a crosslinked second polymer wherein molecules of the second polymer are crosslinked with one another; and a fuel cell, particularly a solid polymer fuel cell, more specifically a direct methanol polymer fuel cell, using the electrolyte film. The electrolyte film is excellent in the inhibition of permeation of methanol, exhibits no or reduced change in its area, and is excellent in proton conductivity.

(57) 要約: 本発明は、メタノール透過阻止性に優れ、面積変化がないか又は低下したものであり、且つプロトン伝導性が優れた電解質膜、並びに該電解質を用いた燃料電池、特に固体高分子型燃料電池、より具体的には直接型メタノール固体高分子型燃料電池を開示する。具体的には、本発明は、多孔性基材の細孔にプロトン伝導性を有する第 1 ポリマーを充填してなる電解質膜であって、多孔性基材が、i) ポリオレフィン類からなる群から選ばれる少なくとも 1 種の第 2 ポリマーと ii) そのポリマー内に二重結合を有する第 3 ポリマーとを有してなり、第 2 ポリマー同士が架橋されている架橋化第 2 ポリマーを含む電解質膜及び該電解質を用いた燃料電池を開示する。

WO 03/075386 A1

明 細 書

電解質膜及びそれを用いた固体高分子型燃料電池

技術分野

本発明は一般的に燃料電池に関し、詳細には直接型メタノール固体高分子型燃料電池に関する。

背景技術

地球的な環境保護の動きが活発化するにつれて、いわゆる温暖化ガスや NO_x の排出防止が強く叫ばれている。これらのガスの総排出量を削減するために、自動車用の燃料電池システムの実用化が非常に有効と考えられている。

固体高分子型燃料電池（PEFC、Polymer Electrolyte Fuel Cell）は、低温動作、高出力密度、発電反応で水しか生成されないという優れた特徴を有している。なかでも、メタノール燃料のPEFCは、ガソリンと同様に液体燃料として供給が可能なため、電気自動車用動力として有望であると考えられている。

固体高分子型燃料電池は、改質器を用いてメタノールを水素主成分のガスに変換する改質型と、改質器を用いずにメタノールを直接使用する直接型（DMFC、Direct Methanol Polymer Fuel Cell）の二つのタイプに区分される。直接型燃料電池は、改質器が不要であるため、1)軽量化が可能である。また、2)頻繁な起動・停止に耐えうる、3)負荷変動応答性も大幅に改善できる、4)触媒被毒も問題にならないなどの大きな利点があり、その実用化が期待されている。

しかしながら、メタノール燃料のPEFCの電解質として、i)メタノール透過阻止性（メタノールが電解質を透過しないこと）；ii)耐久性、より詳しくは高温（80℃以上）運転での耐熱性；iii)起動・終了によって膜への液湿潤・乾燥に伴う面積変化がないか又は少ないこと；及びiv)プロトン伝導性；v)薄膜化；vi)化学的耐性などを有することが求められているが、これらの要件を十分に満たす電解質膜は存在しなかった。

また、ポータブル用のメタノール燃料PEFCという観点においては、i)メ

タノール透過阻止性が重要であり、且つ常温付近での運転が可能であることが重要となる一方、高温での耐久性は重要度が低くなる。

発明の開示

よって、本発明の目的は、上記要件を満たす電解質膜を提供することにある。特に、本発明の目的は、上記要件のうち、i) メタノール透過阻止性に優れ、iii) 面積変化がないか又は低下したものであり、且つiv) プロトン伝導性が優れた電解質膜を提供することにある。

また、本発明の目的は、上記目的の他に、又は上記目的に加えて、上記の要件を有する電解質膜を有する燃料電池、特に固体高分子型燃料電池、より具体的には直接型メタノール固体高分子型燃料電池を提供することにある。

本発明者らは、鋭意検討の結果、以下の発明により、上記目的を達成できることを見出した。

< 1 > 多孔性基材の細孔にプロトン伝導性を有する第1ポリマーを充填してなる電解質膜であって、多孔性基材が、i) ポリオレフィン類からなる群から選ばれる少なくとも1種の第2ポリマーと ii) そのポリマー内に二重結合を有する第3ポリマーとを有してなり、第2ポリマー同士が架橋されている架橋化第2ポリマーを含む、上記電解質膜。

< 2 > 上記< 1 >において、第3ポリマーが、脂肪族環状骨格を有する重合体及びポリブタジエンのうちの少なくとも1種であるのがよい。

< 3 > 上記< 1 >又は< 2 >において、第3ポリマーがポリノルボルネンであるのがよい。

< 4 > 上記< 1 >～< 3 >のいずれかにおいて、第2ポリマーがポリエチレンを有してなるのがよい。

< 5 > 上記< 1 >～< 4 >のいずれかにおいて、第2ポリマーがポリエチレンであり且つ第3ポリマーがポリノルボルネンであるのがよい。

< 6 > 上記< 1 >～< 5 >のいずれかにおいて、第1ポリマーが前記基材の細孔内表面にその一端を結合したポリマーであるのがよい。

< 7 > 上記< 1 >～< 6 >のいずれかにおいて、基材の細孔に、プロトン伝

導性を有する第4のポリマーをさらに充填してなるのがよい。

< 8 > 上記< 1 >～< 7 >のいずれかに記載の電解質膜を有する燃料電池。

< 9 > 上記< 1 >～< 7 >のいずれかに記載の電解質膜を有する固体高分子型燃料電池。

< 10 > 上記< 1 >～< 7 >のいずれかに記載の電解質膜を有する直接型メタノール固体高分子型燃料電池。

< 11 > カソード極、アノード極、及び該両極に挟まれた電解質を有する固体高分子型燃料電池であって、前記電解質が、多孔性基材の細孔にプロトン伝導性を有する第1ポリマーを充填してなり、該多孔性基材が、多孔性基材が、i) ポリオレフィン類からなる群から選ばれる少なくとも1種の第2ポリマーと ii) そのポリマー内に二重結合を有する第3ポリマーとを有してなり、第2ポリマー同士が架橋されている架橋化第2ポリマーを含む、上記固体高分子型燃料電池。

< 12 > 上記< 11 >において、第3ポリマーが、脂肪族環状骨格を有する重合体及びポリブタジエンのうちの少なくとも1種であるのがよい。

< 13 > 上記< 11 >又は< 12 >において、第3ポリマーがポリノルボルネンであるのがよい。

< 14 > 上記< 11 >～< 13 >のいずれかにおいて、第2ポリマーがポリエチレンを有してなるのがよい。

< 15 > 上記< 11 >～< 14 >のいずれかにおいて、第2ポリマーがポリエチレンであり且つ第3ポリマーがポリノルボルネンであるのがよい。

< 16 > 上記< 11 >～< 15 >のいずれかにおいて、第1ポリマーが前記基材の細孔内表面にその一端を結合したポリマーであるのがよい。

< 17 > 上記< 11 >～< 16 >のいずれかにおいて、基材の細孔に、プロトン伝導性を有する第4のポリマーをさらに充填してなるのがよい。

< 18 > 上記< 11 >～< 17 >のいずれかにおいて、固体高分子型燃料電池が、直接型メタノール固体高分子型燃料電池であるのがよい。

図面の簡単な説明

図1は、膜面積変化率測定結果とプロトン伝導率測定結果とをグラフ化したも

のである。

図 2 は、メタノール透過性能評価結果とプロトン伝導率測定結果とをグラフ化したものである。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明の電解質膜は、上述のような特性を有する多孔性基材を用いるのがよい。この点において、多孔性基材は、i)ポリオレフィン類からなる群から選ばれる少なくとも 1 種の第 2 ポリマーを有してなり、該第 2 ポリマー同士が架橋されているのがよい。また、第 2 ポリマーに加えて、ii) そのポリマー内に二重結合を有する第 3 ポリマー、例えば脂肪族環状骨格を有する重合体及びポリブタジエンのうちの少なくとも 1 種の第 3 ポリマーを有してなるのがよい。

第 2 のポリマーとして、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン及び 4-メチルペンテンなどのポリオレフィン類などを挙げることができる。

これらのうち、第 2 のポリマーとして、ポリオレフィン類が耐汚染性、耐腐食性、安価などの理由により好ましい。特に、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、超高分子量ポリエチレンなどが好ましい。高密度ポリエチレン又は超高分子量ポリエチレンは、得られる多孔性基材の強度の点からより好ましい。

第 2 ポリマーは、その一部又はその全てが架橋されている方が、耐熱性、膜強度の面で好ましい。なお、架橋は、後述の第 3 ポリマーにも依存するが、熱、紫外線及び電子線よりなる群から選ばれる 1 種以上を用いることができる。この架橋により、第 3 ポリマー中に存在する二重結合を全部又は一部消失させるのがよい。熱を用いる架橋処理は、得られる微多孔フィルム、即ち本発明の基材が構造安定性を有する点で望ましい。これらの架橋処理を施すことにより、得られる微多孔フィルム、即ち本発明の基材の耐熱性が向上する。

なお、熱を用いて架橋処理を行う場合、一回で熱処理する一段式熱処理法、最初に低温で行いその後にさらに高温で行う多段熱処理法、又は昇温しながら行う昇温式熱処理法など、種々の方法を用いることができる。但し、通気度、又は環通孔の細孔径など、本発明の基材の諸特性を損なうことなく処理するのが望まし

い。熱処理温度は、40～140℃、好ましくは90～140℃であるのがよい。処理時間は、0.5～14時間程度であるのがよい。

紫外線を用いて架橋処理を行う場合、例えば成膜後の微多孔フィルム、即ち本発明の基材をそのまま、又は重合開始剤を含むメタノール溶液などに含浸させ、溶媒乾燥後に、この基材を水銀ランプ等によって照射することにより、架橋処理を行うことができる。

電子線を用いて架橋処理を行う場合、例えば成膜後の微多孔フィルム、即ち本発明の基材を放射線線量0.1～10Mrad照射することにより、架橋処理を行うことができる。照射時の雰囲気は、熱処理法と同様に空気雰囲気下であっても、架橋状態をコントロールする意味で、窒素ガス又はアルゴンガスなどの不活性ガスの雰囲気下であってもよい。

さらに、本発明の多孔性基材は、ii) そのポリマー内に二重結合を有する第3ポリマーを有してなるのがよい。この第3ポリマーとして、ポリブタジエン、及び脂肪族環状骨格を有する重合体を挙げるることができる。脂肪族環状骨格を有する重合体として、ビシクロ[3.2.0]ヘプト-6-エン、ビシクロ[4.2.0]オクト-7-エン及びこれらの誘導体の開環重合物；ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン（本明細書において、「ノルボルネン」ともいう）、ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシメチルエステル等のノルボルネン誘導体；ビシクロ[2.2.2]オクト-2-エン及びこの誘導体の開環重合物；並びにジシクロペンタジエン、テトラシクロドデセン及びこれらの誘導体の開環重合物などを挙げるることができる。これらのうち、特にポリブタジエン及びノルボルネン骨格を有する重合体のうちの少なくとも1種であるのがよく、より好ましくはポリノルボルネンを用いるのがよい。

なお、ポリブタジエンを用いる場合、該ポリブタジエンには、シス型1,4-ポリブタジエン、トランス型1,4-ポリブタジエン、1,2-ポリブタジエンなどを挙げるることができる。シス型1,4-ポリブタジエン骨格を多くするポリブタジエンが、屈曲性構造を取りやすい点、二重結合の反応が進行しやすい点で、好ましい。特に、シス型1,4-ポリブタジエン骨格の割合が30%以上有するポリブタジエンが好ましい。

第3ポリマーを用いる場合、該第3ポリマーの量は、第2ポリマーと第3ポリマーとの双方を合わせたものを100重量部とすると、1～50重量部、好ましくは1～40重量部、より好ましくは1～35重量部であるのがよい。

本発明の多孔性基材は、乾式成膜法、湿式成膜法など、従来より公知の成膜法を用いることができる。例えば、ポリマーと溶媒とを混練、加熱溶融しながらシート状に成形した後、一軸方向以上に延伸し、溶媒を抽出除去後乾燥することにより、シート状の多孔性基材を製造することができる。

この場合、溶媒として、上記第2ポリマー、有する場合には上記第3ポリマーを溶解する溶媒であれば、特に限定されない。溶媒として、例えばノナン、デカン、ウンデカン、ドデカン、デカリン、流動パラフィンなどの脂肪族又は環式炭化水素、又は沸点がこれらに対応する鉱油留分などを挙げることができ、パラフィン油などの不揮発性溶媒が好ましい。

溶媒を用いる場合、その量は一般に次のようである。即ち、用いる第2ポリマーと第3ポリマーと溶媒との合計を100重量部として場合、溶媒の量は、50～95重量部、好ましくは50～90重量部であるのがよい。この範囲で用いると、得られる多孔性基材は、所望の空孔率及び強度などの特性を有するので好ましい。

また、本発明の多孔性基材が第3ポリマーを含む場合、上記方法又は公知の方法によって成膜した後、該多孔性基材に熱、紫外線、電子線及び可視光線からなる群から選ばれる1種以上を照射して、第2ポリマー同士を架橋するのがよい。

本発明の多孔性基材の空孔率は、5～95%、好ましくは5～90%、より好ましくは10%～90%、最も好ましくは10%～80%であるのがよい。

また、平均孔径は、0.001 μm ～100 μm の範囲内にあることが望ましい。

さらに、基材の厚さは100 μm 以下、好ましくは1～60 μm 、より好ましくは5～50 μm であるのがよい。

本発明の多孔性基材はまた、湿潤・乾燥時の面積変化が少ないか又はほとんどないことが望ましい。その点において、本発明の多孔性基材は、引張弾性率：500～5000MPa、好ましくは1000～5000MPa、破断強度：50

～5000MPa、好ましくは100～500MPaであるのがよい。

本発明の電解質膜は、多孔性材料からなる基材の表面、特に細孔内表面に、第1ポリマーを充填してなる。第1ポリマーの充填方法は、従来より公知の方法で充填されていても、第1ポリマーの一端が細孔内表面に結合されるような状態で充填されていてもよい。また、第1ポリマーと同種であっても異種であってもよい第4ポリマーが第1ポリマーの他に充填されていてもよい。

この第1ポリマーは、イオン交換基を有するのがよい。なお、本明細書において、「イオン交換基」とは、例えば SO_3H 基由来の SO_3^- など、プロトンを保持し且つ遊離しやすい基のことをいう。これらが第1のポリマーにペンダント状に存在し、かつ該ポリマーが細孔内を満たすことにより、プロトン伝導性が生じる。したがって、第1ポリマーは、イオン交換基を有する第1のモノマー由来であるのがよい。

なお、第1ポリマーを、その一端を細孔内表面に結合するように形成するには、次のような方法がある。例えば、プラズマ、紫外線、電子線、ガンマ線等で基材を励起させて、該基材の少なくとも細孔内表面に反応開始点を生成させて、該反応開始点に第1のモノマーを接触させることにより、第1ポリマーを得る方法である。また、シランカップラー等の化学的方法により、第1ポリマーを細孔内表面に結合させることもできる。さらに、細孔中に第1モノマーを充填し、その内部で重合反応を行わせて第1ポリマーを得る一般的な重合法を用いた後に、得られた第1ポリマーを基材と、例えば上記シランカップラーなどを含むカップリング剤を用いて、化学結合させることもできる。

本発明において、その一端が細孔表面に結合した第1ポリマーを得て、該第1ポリマーを充填する場合、プラズマグラフト重合法を用いるのが好ましい。なお、プラズマグラフト重合は、液相法、及び周知の気相重合法を用いて行うことができる。例えば、プラズマグラフト重合法は、基材にプラズマを照射して、基材表面および細孔内表面に反応開始点を生成させた後に、好適には後に第1ポリマーとなる第1のモノマーを周知の液相重合の方法により接触させ、第1のモノマーを基材表面および細孔内部においてグラフト重合させる。なお、プラズマグラフト重合法の詳しい内容については、本発明の発明者らのうちの一部による先行出

願、特開平 3－9 8 6 3 2、特開平 4－3 3 4 5 3 1、特開平 5－3 1 3 4 3、特開平 5－2 3 7 3 5 2、特開平 6－2 4 6 1 4 1、W O O O / 5 4 3 5 1 にも詳しく説明されている（これらの文献はその全体が本明細書に参照として組み込まれる）。

本発明の第 1 のモノマーとして使用可能なモノマーは、好適にはアクリルスルホン酸ナトリウム（S A S）、メタリルスルホン酸ナトリウム（S M S）、p スチレンスルホン酸ナトリウム（S S S）、アクリル酸（A A）などが挙げられる。しかしながら、本発明に使用可能なモノマーは、上記に限定されるものではなく、アリルアミン、アリルスルホン酸、アリルホスホン酸、メタリルスルホン酸、メタリルホスホン酸、ビニルスルホン酸、ビニルホスホン酸、スチレンスルホン酸、スチレンホスホン酸、アクリルアミドのスルホン酸またはホスホン酸誘導体、エチレンイミン、メタクリル酸など、構造中にビニル基およびスルホン酸、ホスホン酸などの強酸基、カルボキシル基などの弱酸基、1 級、2 級、3 級、4 級アミンのような強塩基、弱塩基を有するモノマーおよびそのエステルなどの誘導体であってもよい。なお、モノマーとしてナトリウム塩などの塩のタイプを用いた場合、ポリマーとした後に、それらの塩をプロトン型などにするのがよい。

また、これらのモノマーを 1 種のみ用いてホモポリマーを形成してもよく、2 種以上用いてコポリマーを形成してもよい。即ち、基材の細孔内の表面にその一端が結合した第 1 のポリマーは、ホモポリマーであってもコポリマーであってもよい。

電解質膜のプロトン伝導性は、使用する第 1 のモノマー及び／又は後述する第 4 のモノマーの種類に依存しても変化する。よって、高いプロトン伝導性を持つモノマー材料を用いることが望ましい。また、電解質のプロトン伝導性は、細孔内を満たすポリマーの重合度にも依存する。

第 4 ポリマーを用いる場合、第 4 ポリマーは、第 1 ポリマーと同じであっても異なってもよい。即ち、第 4 ポリマーとなる第 4 のモノマーとして、上記で例示した第 1 ポリマーと後になる第 1 のモノマーから 1 種又は 2 種以上を選択したものをを用いることができる。好適な第 4 モノマーとしては、第 4 モノマーとして上述したものが挙げられ、且つこれに加えてビニルスルホン酸を挙げることが

できる。なお、第4モノマーとして1種選択した場合、第4ポリマーはホモポリマーであり、第4モノマーとして2種以上を選択した場合、第4ポリマーはコポリマーとすることができる。

第4ポリマーを用いる場合、第4ポリマーは、第1ポリマーと化学結合及び／又は物理結合しているのが好ましい。例えば、第4ポリマーが全て第1ポリマーと化学結合していてもよく、又は第4ポリマーが全て第1ポリマーと物理結合していてもよい。また、第4ポリマーの一部が第1ポリマーと化学結合しており、その他の第4ポリマーが第1ポリマーと物理結合していてもよい。なお、化学結合として、第1ポリマーと第4ポリマーとの結合が挙げられる。この結合は、例えば第1ポリマーに反応性基を保持させておき、該反応性基と第4ポリマー及び／又は第4モノマーとが反応することなどにより、形成することができる。また、物理結合の状態として、例えば、第1及び第4ポリマー同士が絡み合う状態が挙げられる。

なお、第4ポリマーを用いることにより、メタノールの透過（クロスオーバー）を抑制しつつ、かつ細孔内に充填したポリマー全体が細孔内から溶出又は流出することなく、かつプロトン伝導性を高めることができる。特に、第1ポリマーと第4ポリマーとが化学結合及び／又は物理結合することにより、細孔内に充填したポリマー全体が細孔内から溶出又は流出することがない。また、第1ポリマーの重合度が低い場合であっても、第4ポリマー、特に重合度が高い第4ポリマーが存在することにより、得られる電解質膜のプロトン伝導性を高めることができる。

本発明の電解質膜は、燃料電池、特に直接型メタノール固体高分子燃料電池又は改質型メタノール固体高分子燃料電池を含むメタノール燃料電池に用いるのが好ましい。本発明の電解質膜は、直接型メタノール固体高分子燃料電池に用いるのが特に好ましい。

ここで、メタノール燃料電池の構成を、簡単に説明する。

メタノール燃料電池は、カソード極、アノード極、及び該両極に挟まれた電解質を有してなる。メタノール燃料電池は、改質器をアノード電極側に有し、改質型メタノール燃料電池としてもよい。

カソード極は、従来より公知の構成とすることができ、例えば電解質側から順に触媒層及び該触媒層を支持する支持体層を有してなることができる。

また、アノード電極も、従来より公知の構成とすることができ、例えば電解質側から順に触媒層及び該触媒層を支持する支持体層を有してなることができる。

実施例

本発明を実施例に基づき、さらに詳しく説明するが、本発明は本実施例に限定されるものではない。

(基材の調製例 1)

ノルボルネンの開環重合体の粉末（日本ゼオン（株）社製、商品名：ノーソレックスNB、重量平均分子量（以下Mw）：200万以上）12wt%及び超高分子量ポリエチレン（Mw：300万）88wt%からなる重合体組成物20重量部と、流動パラフィン80重量部とをスラリー状に均一混合し、温度160℃で小型ニーダーを用いて約60分間溶解、混練した。得られた混練物を0℃に冷却したロール又は金属板に挟み込み、シート状に急冷しシート状樹脂を得た。

このシート状樹脂を、温度115℃でシート厚が0.4～0.6mmになるまでヒートプレスし且つ温度115℃で同時に縦横3.5×3.5倍に二軸延伸し、ヘプタンを用いて脱溶媒処理を行い、微多孔フィルムを得た。得られた微多孔フィルムを空气中で、i) 95℃、3時間熱処理し、次いでii) 120℃、2時間熱処理して、多孔性基材A-1を得た。該多孔性基材A-1は、厚さ：25μm、孔径：0.1μm（SEM観察による表面平均細孔径）、空孔率：40%、弾性率：2500MPa、破断強度：270MPaであった。また、多孔性基材A-1中、ポリエチレンは、架橋されていた。

(基材の調製例 2)

ノルボルネンの開環重合体の粉末（日本ゼオン（株）社製、商品名：ノーソレックスNB、Mw：200万以上）7wt%、ポリエチレン（Mw：30万）23wt%、及び超高分子量ポリエチレン（Mw：300万）70wt%からなる重合体重合体組成物20重量部と、流動パラフィン80重量部とをスラリー状に

均一混合し、温度 160℃で小型ニーダーを用いて約 60 分間溶解、混練した。得られた混練物を 0℃に冷却したロール又は金属板に挟み込み、シート状に急冷しシート状樹脂を得た。

このシート状樹脂を、温度 115℃でシート厚が 0.4～0.6 mm になるまでヒートプレスし且つ温度 118℃で同時に縦横 3.5×3.5 倍に二軸延伸し、ヘプタンを用いて脱溶媒処理を行い、微多孔フィルムを得た。得られた微多孔フィルムを空气中で、i) 85℃、6 時間熱処理し、次いで ii) 120℃、2 時間熱処理して、多孔性基材 A-2 を得た。該多孔性基材 A-2 は、厚さ：24 μm、孔径：0.1 μm (SEM 観察による表面平均細孔径)、空孔率：37%、弾性率：1500 MPa、破断強度：150 MPa であった。また、多孔性基材 A-2 中、ポリエチレンは、架橋されていた。

上記で得られた多孔性基材 A-1 を用いて、電解質膜を形成した。充填する第 1 ポリマーとして、アクリル酸 (以下、「AA」と略記する) 由来のポリマーを用いた。

具体的には、AA の水溶液を準備し、この水溶液に基材 A-1 を浸漬し、AA の重合を行った。重合条件を以下に示す。

AA 98 mol%、架橋剤であるジビニルベンゼン 1 mol% 及び水溶性アゾ系開始剤：2,2'-アゾビス (2-アミジノプロパン) ジヒドロクロライド (以下、「V-50」と略記する) 1 mol% の混合液を調製した。この液に基材 A-1 を浸漬し、6 分間可視光を照射した後、50℃のオーブン中で 18 時間加熱した。

多孔性基材を溶液から引き上げ、水中で洗浄した後、乾燥させて AA のポリマーを形成した膜 B-1 を得た。乾燥後に膜 B-1 の質量を測定し、重合前の質量と比較して重合量を計算した。重合量は 0.4～1.5 mg/cm² であった。なお、重合後の膜厚はいずれも 27 μm であった。

得られた膜 B-1 について、1) 膜面積変化率測定、2) メタノール透過性能評価、3) プロトン伝導率測定、を行った。各々の測定方法又は評価方法を以下に示す。また、得られた結果を図 1 及び図 2 に示す。図 1 は、膜面積変化率測定の結果とプロトン伝導率測定の結果とをグラフ化したものであり、図 2 は、メタノール透過性能評価の結果とプロトン伝導率測定の結果とをグラフ化したもので

ある。

<膜面積変化率測定>

乾燥状態における膜の面積を測定した (S_d)。また、膜を 25℃ の水中に浸漬し、一昼夜保持した後の水中での膜面積を測定した (S_s)。乾燥状態 (S_d) と膨潤状態 (S_s) との面積変化率 ϕ_s (%) を以下の式 A で求めて評価した。

$$\phi_s = \{100 (S_s - S_d)\} / S_s \quad \text{式 A。}$$

<メタノール透過性能評価>

50℃ における浸透気化実験を行った。供給液はメタノール/水 (重量比) = 1/9 であり、透過側を減圧し、透過流速が定常になるまで行った。なお、用いた装置の構成は以下の通りであった。即ち、膜をステンレス製セルに挟み、膜上面に上記供給液を入れ、攪拌した。供給液中にはヒータ及び測温抵抗体を挿入し、温度を 50℃ に保った。膜下面はコールドトラップを経由した後に、真空ポンプを設置した。膜下面、即ち透過側を減圧し、コールドトラップ中に膜を透過したメタノール・水蒸気を捕集した。捕集した蒸気 (コールドトラップ中で固形) を加熱溶解後、液体として取り出し、その重量から全透過フラックスを、またガスクロマトグラフ分析により透過蒸気組成を、それぞれ測定した。膜透過性能が安定するまでの数時間のデータは無視し、膜透過性能が時間に対して一定となる値を、定常状態の透過性として評価した。なお、定常状態に達したメタノールの透過フラックスは一般に、0.01 ~ 5 kg/m²h 程度であった。

<プロトン伝導率測定>

膜を水 (温度: 25℃) 中で膨潤させ、その後 2 枚の白金箔電極で膜を挟んでプロトン伝導性測定用試料を作製し、ヒューレット・パッカード社製 HP 4192A によりインピーダンス測定を行った。

(実施例 2)

実施例 1 の AA の代わりに、次に述べる AAVS 系を用いて、膜 B-2 を得た。

<AAVS 系>

アクリル酸 7.9 mol %、ビニルスルホン酸ナトリウム 2.0 mol %、及び架橋剤であるジビニルベンゼン 1 mol % が 70 wt % となるような水溶液を調製

し、アクリル酸及びビニルスルホン酸の合計量 100 mol % に対して、水溶性アゾ系開始剤：V-50 1 mol % を添加した液を用意した。この液に基材 A-1 を浸漬し、6 分間可視光を照射した後、50℃のオーブン中で 18 時間加熱した。

その後、膜の表面の余分なポリマーを除去し、大過剰の 1 N 塩酸を用いてイオン交換した後、蒸留水で十分に洗浄し、さらに 50℃のオーブン中で乾燥させて膜 B-2 を得た。膜 B-2 も実施例 1 と同様に、1) 膜面積変化率測定、2) メタノール透過性能評価、3) プロトン伝導率測定、を行った。得られた結果を図 1 及び図 2 に示す。

(実施例 3)

実施例 1 の AA の代わりに、次に述べる ATBS 系を用いて、膜 B-3 を得た。

<ATBS 系>

2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸（以下、「ATBS」と略記する）99 mol % と架橋剤：メチレンビスアクリルアミド 1 mol % との混合モノマーを水で 50 wt % まで希釈した水溶液を調製し、ATBS 及びメチレンビスアクリルアミドの合計量 100 mol % に対して、水溶性アゾ系開始剤 V-50 1 mol % を添加した液を用意した。この液に基材 A-1 を浸漬し、6 分間可視光を照射した後、50℃のオーブン中で 18 時間加熱した。

その後、膜の表面の余分なポリマーを除去し、大過剰の 1 N 塩酸を用いてイオン交換した後、蒸留水で十分に洗浄し、さらに 50℃のオーブン中で乾燥させて膜 B-3 を得た。膜 B-3 も実施例 1 と同様に、1) 膜面積変化率測定、2) メタノール透過性能評価、3) プロトン伝導率測定、を行った。得られた結果を図 1 及び図 2 に示す。

(比較例 1)

実施例 1 の基材 A-1 の代わりに、多孔性ポリテトラフルオロエチレン膜（膜厚 70 μ m、細孔径：100 nm）を用いた以外は、実施例 1 と同様に調製を行い、膜 B-C1 を得た。

(比較例 2)

実施例 2 の基材 A-1 の代わりに、多孔性ポリテトラフルオロエチレン膜（膜厚 $70\ \mu\text{m}$ 、細孔径： $100\ \text{nm}$ ）を用いた以外は、実施例 2 と同様に調製を行い、膜 B-C 2 を得た。

(比較例 3)

実施例 2 の基材 A-1 の代わりに、多孔性ポリテトラフルオロエチレン膜（膜厚 $70\ \mu\text{m}$ 、細孔径： $50\ \text{nm}$ ）を用いた以外は、実施例 2 と同様に調製を行い、膜 B-C 3 を得た。

(比較例 4)

実施例 1 で得られた膜 B-1 の代わりに、Nafion 117 を用いた（膜 B-C 4）。


膜 B-C 1 ～ B-C 4 についても、膜 B-1 ～ B-3 と同様に、1) 膜面積変化率測定、2) メタノール透過性能評価、3) プロトン伝導率測定、を行った。得られた結果を図 1 及び図 2 に示す。

図 1 からわかるように、本発明の基材 A-1 を用いた膜 B-1 は、膜 B-C 1 よりも膜面積変化が少ないことがわかる。また、本発明の基材 A-1 を用いた膜 B-2 は、膜 B-C 2 及び B-C 3 よりも膜面積変化が少ないことがわかる。さらに、膜 B-3 は、プロトン伝導率が高く、且つ膜面積変化が少ない、電解質膜に求められる特性を有することがわかる。


請 求 の 範 囲

1. 多孔性基材の細孔にプロトン伝導性を有する第1ポリマーを充填してなる電解質膜であって、多孔性基材が、i) ポリオレフィン類からなる群から選ばれる少なくとも1種の第2ポリマーと ii) そのポリマー内に二重結合を有する第3ポリマーとを有してなり、第2ポリマー同士が架橋されている架橋化第2ポリマーを含む、上記電解質膜。
2. 前記第3ポリマーが、脂肪族環状骨格を有する重合体及びポリブタジエンのうちの少なくとも1種である請求項1記載の電解質膜。
3. 前記第3ポリマーがポリノルボルネンである請求項1又は2記載の電解質膜。
4. 前記第2ポリマーがポリエチレンを有してなる請求項1～3のいずれか1項記載の電解質膜。
5. 前記第2ポリマーがポリエチレンであり且つ前記第3ポリマーがポリノルボルネンである請求項1～4のいずれか1項記載の電解質膜。
6. 前記第1ポリマーが前記基材の細孔内表面にその一端を結合したポリマーである請求項1～5のいずれか1項記載の電解質膜。
7. 前記基材の細孔に、プロトン伝導性を有する第4のポリマーをさらに充填してなる請求項1～6のいずれか1項記載の電解質膜。
8. 請求項1～7のいずれか1項記載の電解質膜を有する燃料電池。
9. 請求項1～7のいずれか1項記載の電解質膜を有する固体高分子型燃料電池。
10. 請求項1～7のいずれか1項記載の電解質膜を有する直接型メタノール固体高分子型燃料電池。

第 1 図



第 2 図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/02631

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01M8/02, 8/10, H01B1/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01M8/02, 8/10, H01B1/06

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1926-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 00/54351 A1 (Center for Advanced Science and Technology Incubation, Ltd. (CASTI)), 14 September, 2000 (14.09.00), & EP 1202365 A	1-10
A	JP 11-335473 A (Tokuyama Corp.), 07 December, 1999 (07.12.99), (Family: none)	1-10
A	JP 2001-135328 A (Tokuyama Corp.), 18 May, 2001 (18.05.01), (Family: none)	1-10

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
10 June, 2003 (10.06.03)

Date of mailing of the international search report
08 July, 2003 (08.07.03)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/02631

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, A	JP 2002-83612 A (Takeo YAMAGUCHI et al.), 22 March, 2002 (22.03.02), (Family: none)	1-10
P, A	JP 2003-22823 A (Nitto Denko Corp.), 24 January, 2003 (24.01.03), (Family: none)	1-10

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01M 8/02, 8/10, H01B1/06

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01M 8/02, 8/10, H01B1/06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年
日本国公開実用新案公報 1971-2003年
日本国登録実用新案公報 1994-2003年
日本国実用新案登録公報 1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	WO 00/54351 A1 (株式会社先端科学技術インキュベーションセンター) 2000.09.14 & EP 1202365 A	1-10
A	JP 11-335473 A (株式会社トクヤマ) 1999.12.07 (ファミリーなし)	1-10
A	JP 2001-135328 A (株式会社トクヤマ) 2001.05.18 (ファミリーなし)	1-10

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

10.06.03

国際調査報告の発送日

08.07.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

原 賢一

4X

9062

電話番号 03-3581-1101 内線 3477

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)